



"PLANTAK" IZRADA BET. BLOKOVA Vrtna 30, 42209 Sračinec, 042 711 309

881/10

16

HRN EN 771 – 3 : 2005

Betonski zidni element 490 x 100 x 190 mm
BLOK 10 , RAZRED PROIZVODNJE II
namijenjen za izradu pregradnih zidova

DIMENZIJE	dužina	490 mm
	širina	100 mm
	visina	190 mm
dopušteno odstupanje od dimenzija	D 4	duljina +1 do -2 širina + 1 do -3 visina - 1
debljina stijenki i rebara		stijenka 24,5 mm ; rebro 20,0 mm
vertikalna tlačna čvrstoća		11,0 N/mm ²
bočna tlačna čvrstoća		9,7 N/mm ²
bruto obujamska masa		1120 kg/m ³
neto obujamska masa		1960 kg/m ³
toplota provodljivost		svojstvo nije određeno
otpornost na zamrzavanje		svojstvo nije određeno
gorivost		A 1
opasne tvari		nema
postotni udio šupljina		43,00%

OBLIK – prema priloženoj slici



TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UGRADNJU BETONSKIH ZIDNIH ELEMENATA

- izvođenje zidarskih radova obaviti prema pravilima struke te važećim propisima i normama
- zidanje izvoditi pravilnim zidarskim vezom , a prije zidanja postaviti hidroizolaciju
- elemente za zidanje zaštiti od kiše i mraza , zidati do temperature +5 ° C ili uz aditive – 5 ° C
- kod rukovanja sa betonskim blokovima koristiti zaštitnu opremu
- betonske blokove na skladištu ili gradilištu držati u pravilnim sloganima na ravnoj podlozi te paziti da kod manipulacije ne dolazi do oštećenja
- rok upotrebe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje



"PLANTAK" IZRADA BET. BLOKOVA Vrtna 30, 42209 Sračinec, 042 711 309

873/10

16

HRN EN 771 – 3 : 2005

Betonski zidni element 490 x 140 x 190 mm
BLOK 15 , RAZRED PROIZVODNJE II
namijenjen za izradu pregradnih zidova

DIMENZIJE	dužina	490 mm
	širina	140 mm
	visina	190 mm
dopušteno odstupanje od dimenzija	D 4	duljina +1 do -2 širina + 1 do -3 visina - 1
debljina stijenki i rebara		stijenka 24,5 mm ; rebro 20,0 mm
vertikalna tlačna čvrstoća		11,0 N/mm ²
bočna tlačna čvrstoća		9,7 N/mm ²
bruto obujamska masa		1120 kg/m ³
neto obujamska masa		1960 kg/m ³
toplota provodljivost		svojstvo nije određeno
otpornost na zamrzavanje		svojstvo nije određeno
gorivost		A 1
opasne tvari		nema
postotni udio šupljina		43%
OBLIK – prema priloženoj slici		

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UGRADNJU BETONSKIH ZIDNIH ELEMENATA

- izvođenje zidarskih radova obaviti prema pravilima struke te važećim propisima i normama
- zidanje izvoditi pravilnim zidarskim vezom , a prije zidanja postaviti hidroizolaciju
- elemente za zidanje zaštiti od kiše i mraza , zidati do temperature +5 ° C ili uz aditive – 5 ° C
- kod rukovanja sa betonskim blokovima koristiti zaštitnu opremu
- betonske blokove na skladištu ili gradilištu držati u pravilnim sloganima na ravnoj podlozi te paziti da kod manipulacije ne dolazi do oštećenja
- rok upotrebe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje